180001283476

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 测 报 告

TEST REPORT

BETC-CL2-2023-00316

产品名称
Name of Product 防水透汽膜胶带

委托单位
Client 河北筑恒科技有限公司

检测类别
Test Category 委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD
国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering

2023-000542

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2023-000542

报告编号(No. of Report):BETC-CL2-2023-00316

委托单位(Client)		河北筑恒科技有限公司		
地 址(ADD.)		------	样品编号(NO.)	CL2-2023-00316
样品(Sample)	名 称(Name)	防水透汽膜胶带	状 态(State)	正常
	商 标(Brand)	筑恒盾牌	规格型号(Type/Model)	DPad-out
生产单位(Manufacturer)		河北筑恒科技有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2023-02-13	数 量(Quantity)	$3m^2$
工程名称(Name of engineering)		------		
检测(Test)	项 目(Item)	厚度、单位面积质量、拉伸断裂强度、断裂伸长率、不透水性、透湿率、水蒸气透过量、湿阻因子、水蒸气扩散阻力值Sd值、透气率、180°剥离强度（与钢板）	地 点(Place)	北三环总部
	仪 器(Instruments)	电子天平、测厚仪、恒温恒湿试验箱、钢直尺、钢卷尺、电子秒表、电子万能试验机	日 期(Date)	2023-02-14～03-06
检 测 依 据(Test based on)		GB/T 328.5-2007《建筑防水卷材试验方法 第5部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.9-2007《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》 等		
判 定 依 据(Criteria based on)		------		

检 测 结 论 (Conclusion)

经检测，该样品所检项目的检测结果详见报告第2页。

（本页以下无正文）

备 注	1. 出厂编号：20230209； 2. 用途：超低能耗建筑接缝密封； 3. 分包项目：透气率，承担分包的机构名称：创标（北京）检测技术服务有限公司，资质认定许可编号：220111340276，中心无该项目的检测资质。			
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
姚 [illegible]	[illegible]	边学俊	010-84283858	2023-03-09

序号	检测项目		检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
1	厚度，mm		GB/T 328.5-2007	/	0.44	/
2	单位面积质量，g/m^2		GB/T 328.5-2007	/	235	/
3	拉伸断裂强度，N/50mm	纵向	GB/T 328.9-2007 A 法	/	279	/
		横向		/	136	/
4	断裂伸长率，%	纵向	GB/T 328.9-2007 A 法	/	32	/
		横向		/	92	/
5	不透水性（1000mm 水柱，20h）		GB/T 328.10-2007 A 法	/	不透水	/
6	透湿率，g/（m^2 • s • Pa）		GB/T 17146-2015	/	1.0×10^{-7}	/
7	水蒸气透过量，g/(m^2 • 24h)		GB/T 17146-2015	/	22.2	/
8	湿阻因子		GB/T 17146-2015	/	4.4×10^{3}	/
9	水蒸气扩散阻力值 S_d 值，m		GB/T 17146-2015	/	2.0	/
10	透气率，mm/s		GB/T 5453-1997	/	0.5	/
11	180°剥离强度（与钢板），N/mm		GB/T 2790-1995	/	1.8	/

（本页以下无正文）

备注	此栏空白