



220020344460



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 测 报 告

TEST REPORT

NBEC-2026CX-0126

产品名称:

Name of Product

防水自适应胶带

委托单位:

Client

河北筑恒科技有限公司

生产单位:

Manufacture

河北筑恒科技有限公司

检测类别:

Test Category

型式检验

国家建筑节能质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Building Energy Conservation

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co.,Ltd.



国家建筑节能质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Building Energy Conservation

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NBEC-2026CX-0126

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

样品名称 Sample name	防水自适应胶带	样品编号 Sample No.	2026CX-0126
委托单位 Client	河北筑恒科技有限公司	检测类别 Test type	型式检验
通讯地址 Address	石家庄高新区杨信路 703 号中科赛旷智慧云谷产业园 8 栋	商 标 Brand	CONMSPERM (ZHUHENG YI JIA)
生产单位 Manufacturer	河北筑恒科技有限公司	规格型号 Type/Model	NFA
样品数量 Sample quantity	300mm×15m, 1 卷	委托日期 Date of commission	2026-04-03
检测地点 Test place	北京市通州区葛渠富壁路	检测日期 Date of test	2026-04-08~04-24
检测依据 Test standard	GB/T 2790-1995《胶粘剂 180 度剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料》 GB/T 7689.5-2013《增强材料 机织物试验方法 第 5 部分:玻璃纤维拉伸断裂强力 and 断裂伸长的测定》 GB/T 17146-2015《建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法》 GB/T 328.10-2007《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分: 沥青和高分子防水卷材 不透水性》 GB/T 5453-1997《纺织品 织物透气性的测定》		
判定依据 Criteria based on	Q/ZH 006-2026《防水自适应胶带系列产品》		
检测项目 Test items	拉伸断裂强度, 断裂伸长率, S_{d1}/S_{d2} (水蒸气当量空气层厚度比值), 透气率, 不透水性, 180° 剥离强度		
仪器设备 Instruments	JN-147 空盒气压表; JN-190 防水卷材不透水仪; JN-26 钢直尺; JN-27-6 数显卡尺; JN-27-7 数显卡尺; JN-29-3 电子万能试验机; JN-51-2 电子天平; JN-51-5 电子天平; JN1-100 织物透气度仪; JN1-11-3 钢卷尺; RJ-028 程式恒温恒湿试验箱; ZN-32 数显千分尺		
检测结论 Test conclusion	经检测, 所检样品检测项目符合 Q/ZH 006-2026 的技术要求。 检测结果见下页。 (以下空白)		
备 注 Remark	Q/ZH 006-2026《防水自适应胶带系列产品》为河北筑恒科技有限公司企业标准, 判定依据由委托方提供。		

批 准: 孙立新

审 核: 杨永

主 检: 严利

检验检测专用章
报告日期: 2026-05-19



国家建筑节能质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Building Energy Conservation

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NBEC-2026CX-0126

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号 NO.	检测项目 Test items		技术要求 Requirement of standard	检测结果 Test results	单项判定 Item conclusion	
1	拉伸断裂强度	纵向	$\geq 250\text{N}/50\text{mm}$	325N/50mm	符合	
		横向	$\geq 130\text{N}/50\text{mm}$	144N/50mm	符合	
2	断裂伸长率	纵向	$\geq 20\%$	36%	符合	
		横向	$\geq 60\%$	104%	符合	
3	S_{d1}/S_{d2} (水蒸气当量空气层厚度 比值)		≥ 10	11	符合	
4	透气率 (压差 50Pa)		$\leq 1.0\text{mm}/\text{s}$	0.341mm/s	符合	
5	不透水性		1000mm, 20h 不透水	1000mm, 20h 不透水	符合	
6	180° 剥 离强度	原强度	与水泥板	$\geq 0.4\text{kN}/\text{m}$	1.1kN/m	符合
			与塑料板	$\geq 0.4\text{kN}/\text{m}$	1.3kN/m	符合
			与木板	$\geq 0.4\text{kN}/\text{m}$	1.3kN/m	符合
			与铝合金板	$\geq 0.4\text{kN}/\text{m}$	1.2kN/m	符合
(以下空白)						
备 注 Remark		(此栏空白)				